



COATING MASTERS

DESCRIPCIÓN

Master Coat es un Impermeabilizante elastomérico de última generación con tecnología COATING MASTERS. Formulado para el mejor balance de propiedades mecánicas como elongación, tensión y resistencia al desgaste; secado rápido y alto desempeño en diferentes climas por cambios de temperatura.

USOS

Para impermeabilizar losas de concreto planas o inclinadas, pero también se usa sobre techumbres de lámina como: metálicas, fibro-cemento e incluso sobre acabados térmicos de poliestireno y espuma de poliuretano. En color blanco, se recomienda para lograr la máxima reflectividad aislando la radiación Solar.

CARACTERÍSTICAS

- Mayor Durabilidad, No se vuelve rígido ni quebradizo.
- Mejor desempeño de puenteo de fisuras.
- Resistencia superior a rayos UV en diferentes climas.
- Resiste Ciclos de encharcamiento.
- Excelente Adherencia, en sustratos nuevos y recuperados.
- Resiste Tráfico Peatonal Moderado.
- Alta Reflectividad y bajas emisiones de VOC *Blanco.
- Disminuye Costos de Mantenimiento. Garantía Extendida

SISTEMA IMPERMEABLE PROFESIONAL - MASTER COAT



MASTER COAT 2 DA CAPA
POLYFLEX MALLA DE REFUERZO
MASTER COAT 1 RA CAPA
TOP COAT PRIMER



Escanee el código QR para Ampliar información Técnica de Producto y Tutorial de Aplicación. **Preparación de la superficie:** La superficie debe tener un mínimo pendiente del 3%, Garantizando el flujo de agua hacia los sifones. Elimine protuberancias que resultan del vaciado del concreto y limpie contaminantes como grasas, polvo, moho. **IMPRIMACIÓN:** Aplique una mano uniforme de **Top Coat Primer** con una brocha o un rodillo cubriendo toda el área a trabajar sin dejar exceso de producto. Espere un tiempo de secado de aprox 30 minutos. **RESANE DE FISURAS:** En Caso de presentarse fisuras, estas deben medir al menos 3 mm de ancho, en caso contrario amplíe la cavidad. Una vez seco el **Top Coat Primer**, aplique **Top Coat Crack Filler** presionando con una espátula para asegurar el contacto con las paredes de la fisura. **REFUERZO POLIESTER:** En la zona a tratar aplique la primera capa de **Master Coat** impermeabilizante y asiente **Polyflex Malla**, presione con una brocha, evitando la formación de pliegues. Los empalmes transversales o longitudinales no deberán medir menos de 10 cm. En superficies de concreto con alto movimiento estructural, se recomienda la instalación de la Polyflex malla en toda el área. Deje transcurrir 3 horas, Una vez seco, aplique la segunda capa de Master Coat en sentido contrario a la primera capa en sentido a los sifones.

RENDIMIENTO

Superficies Nuevas:
Aplicar mínimo 2 litros por m² en dos capas.
Renovación de Impermeabilizante Existente:
Aplicar mínimo 2.2 litros por m² en dos capas.
Superficies de Lámina:
Aplicar mínimo 2.2 litros por m² en dos capas.
Extensión de Vida Útil del Sistema: 1.5 litros por m²

ADVERTENCIA



Indicación de Peligro: H319-Provoca Irritación ocular Grave H350 Prevención: P201- Solicitar Instrucciones especiales antes del uso. P202-No Manipular la Sustancia antes de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad. P264 - Lave muy bien el área afectada después del manejo. P230 - Utilice guantes protectores, ropa protectora y protección para los ojos y la cara. Respuesta: P305+P351+P338. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando sea el caso. Seguir con el Lavado P308 Si hubo exposición o le preocupa. Busque atención médica. P337+P313. Almacenamiento: P405 - Guardar bajo llave. Eliminación: P501 Elimine el contenido no utilizado de acuerdo a las regulaciones de los gobiernos federales, estatales, provinciales o locales. Número telefónico de Emergencias Colombia: CISPQUIM: 01-8000-916012

GARANTÍA

La Garantía se Otorga sobre el Sistema Impermeable aplicado en su totalidad Exclusivamente por un especialista AUTORIZADO de la RED DE APLICADORES Coating Masters. Debe Presentar informe de especificación técnica del Proyecto y reportes de seguimiento en obra con auditoría del asesor técnico de Coating Masters.
Para más información:
<https://coating-masters.com/redaplicadores/políticas>
Contacto: info@coating-masters.com

ENVASE Y EMBALAJE

Presentación: Cuñete 24 kg
Almacenaje: Lugar fresco seco y fuera de los rayos del sol a Temperatura entre 15 C y 30 C. Caducidad: 12 Meses en su envase Original en las condiciones descritas.
Estiba Máxima: 3 Piezas Superpuestas.



Hecho en Colombia por:
Coating Masters S.A.
<https://coating-masters.com/>



FRBRCH01: N°
18/12/2023



COATING
MASTERS

MASTER COAT



MEMBRANA IMPERMEABLE



4 KG